

برگ مشخصات فنی

پوشش ضد حریق
FK 1210

نام محصولات :

شماره کالا :

خواص کلی :

سفید	1- فام
10000 Sec ⁻¹ 0.3 Pas	2- ویسکوزیته
Gr / cm ³ 1.23	3- وزن مخصوص
64 %	4- درصد مواد غیر فرار
حداکثر 40 دقیقه دردمای 25 درجه سانتیگراد	5- زمان خشک شدن
42 ± 2	6- نقطه اشتعال
2 الی 3 روز پس از اجراء	7- زمان بهره برداری
حداقل 400 ساعت در رطوبت 95% RH 50 درجه سانتیگراد	8- تست رطوبت
حداقل 40 ساعت ASTM 117	9- تست سالت اسپری
100 - 120 میکرون	10- ضخامت فیلم خشک
ایرلس - قلم مو - غلطک - پیستوله بادی	11- روش اجرا
مندرل 5 ASTM 1 737	12- تست خمش
75 سانتیمتر یک کیلو وزنه ASTM 2794	13- تست ضربه
ASTMD 3363	14- سختی فیلم خشک
بعد از 168 ساعت هیچگونه علامتی در سطح فیلم مشاهده نمی شود	15- غوطه وری در آب نمک 5 %
بعد از 2 ساعت آتشسوزی دمای تیر آهن 550 درجه سانتیگراد	16- مقاومت حرارتی
300 ساعت ASTM D 4557	17- مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش
در شرایط خوب انبارداری یکسال ، دور از تابش مستقیم آفتاب	18- مدت انبار داری