

Specyfikacja techniczna

Typ: **Farba basenowa PE 1268**

رنگ استخري (سپيد آب) PE1268

Właściwości:

Preparat ten stosujemy do pokrywania ścian i dna basenów. Jest on kompletnie wodoszczelny i zapobiega czynnikom niszczącym. Przeciwdziała pękaniu, łuszczeniu się i co 4 lata wymaga ponownego nałożenia.

| | |
|--|--|
| 1. Barwa | Niebieska |
| 2. Viscosity | 10000 Sec ⁻¹ 0.3 Pa.s |
| 3. Waga specjalna | 1.52 gr/cm ³ |
| 4. Rodzaj rozpuszczalnika | Organiczny |
| | Specjalny rozpuszczalnik Sepitak |
| 6. Powierzchnia pokrycia | 500 gr/m ³ |
| 7. Sposób użycia | Przed nałożeniem farby dokładnie umyć ściany basenu kwasem solnym 5%, a następnie spłukać wodą. Po wyschnięciu nałożyć dwie warstwy farby w odstępie 24 godzin |
| 8. Temperatura powietrza w czasie nakładania preparatu | Od -5°C do 40°C |
| 9.Sposób przechowywania | W temperaturze powyżej 25°C, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca do jednego roku. |

Uwaga: Proszę nie dodawać do farby żadnych rozpuszczalników. Mycie narzędzi rozpuszczalnikiem dozwolone.